2K PU GRASS КЛЕЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

Технические характеристики:

Основа	двухкомпонентная полиуретановая смола
Цвет	зеленый (близкий к RAL 6024, возможны другие оттенки)
Плотность (комп. А / комп. В / смесь), г/см³	1,6 / 1,2 / 1,5
Вязкость (смесь А+В при +22 °С)	450000 мПа*с
Жизнеспособность смеси при +22 °С	70 минут
Время высыхания при +22 °С	6 часов (можно ходить по поверхности) 24 часа (допустимы механические нагрузки)
Твердость по Шор А	65 ед.
Прочность при сдвиге	более 7 МПа
Относительное удлинение при разрыве	55 %
Температурный диапазон эксплуатации	от -45 до +90 °С
Соотношение компонентов А:В	По массе – 9:1

Упаковка: компонент А – пластиковое ведро 9 кг, компенент В – пластиковая бутылка 1 кг.
Вес комплекта: 10 кг.
Срок хранения: не более 12 месяцев.
Меры предосторожности:
Компонент А клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует соблюдать осторожность: беречь глаза, органы дыхания и кожу: проветривать помещение, использовать защитные средства для рук и глаз. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.
Важно: при возникновении вопросов обратитесь в службу технической поддержки.
Расход: зависит от высоты гребня.

техническая поддержка:
+8 (800) 333-0-625
www.sport-pl.ru

Подготовка поверхности:

Наносить клей можно в диапазоне температур от +5°С до +35°С. Рекомендуемая для работы температура: от +15°С до +25°С. Среднесуточная не ниже +5°С. Основание должно быть сухим, очищенным от грязи и пыли, и не содержать масляных пятен. Поверхность должна соответствовать техническому заданию заказчика по прочности и твердости. В случае необходимости для подготовки поверхности нужно использовать один из праймеров Приклеивание производить на сухую ленту для швов в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

Нанесение:

Температура воздуха должна быть выше +5°С. При ручном способе нанесения, отвесьте на весах такое количество клея, которое вы сможете нанести за 60 минут. Компоненты дозируются в весовом соотношении 9:1. Влейте отвердитель в ведро с компонентом А. Интенсивно перемешивайте с помощью мешалки (около 400 об/мин) до тех пор, пока цветовые разводы станут не заметны, но не более 4-5 минут. Для получения более качественной смеси, вылейте полученную смесь в другую чистую тару перед нанесением. Средний расход клея 2К PU GRASS составит 1200-1400 г/кв.м. Определите область, на которую вы будете наносить покрытие. При помощи зубчатого шпателя или клееанесящей машины нанесите клей на ленту для швов. Наносить такое количество клея, которое обеспечит достаточное соприкосновение подложки газона с клеевыми рифами. Время нанесения клея должно быть не более 60 минут (при температуре +20°С и относительной влажности 70%). После нанесения клея покрытие прижать и прикатать валиком. Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля. Поверхности с газоном могут подвергаться легкому напряжению через 6-8 часов. Окончательная прочность покрытия достигается через 24-36 часов. Более высокие температуры ускоряют отверждение, более низкие температуры замедляют отверждение.

Очистка:

очистите инструменты сразу после использования
при помощи метиленхлорида, ксилола, ацетона.

СПОРТПЛОЩАДКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ